



AMORE

Artikel / Article / Artykuł

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE / CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemäss /According / Według: DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce	:	50 m
Nutzbreite / Usable width / Szeroko belki	:	145 cm (+/-2 cm)
Gewicht / Weight / Waga	:	330 g/m (+/-5%)
Zusammensetzung / Composition / Skład	:	100% Polyester

Prüfung / Test / Badanie	Prüfverfahren Test method Metoda badania	Einheit / Unit Jednostka	Ergebnis / Result / Wynik	
			Kette/Warp Osnowa	Schuss/Weft W tek
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odporno na cieranie	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Suwy	130 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odporno na pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 T/rews.)	Note/Grade Stopie	4-5	
Nahtschleibewiderstand /Seam slippage Przesuni cie nitok w szwie	EN ISO 13936-2	mm	2,5	2,8
Zugfestigkeit / Tensile strength Wytrzymało na rozciąganie	EN ISO 13934-1	N%	548(13,0)	374,6(16,5)
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Wytrzymało na rozdzielanie	EN ISO 13937-3	N	135,9	90,9
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Odporno wybarwie na tarcie	EN ISO 105-X12	Note/Grade Stopie	Trocken/dry suche 4-5	Nass/wet Mokre 4-5
Lichtechtheit / Colour fastness to light Odporno wybarwie na światło	EN ISO 105-B02	Note/Grade Stopie	5	

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azotowe: Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto

Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność: AUF Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852)

Sonstige Angaben / Additional information / Dodatkowe informacje:

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung(EG) Nr. 1907/2006(REACH) / Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006(REACH) / Produkt spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy Europejskiej Agencji Chemikaliów nr 1907/2006(REACH)

Geprüft durch / Tested by / Badania wykonane przez: CTL[®] GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-Bertelsmann- Str.66/33332 Gütersloh- Germany

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte ./ Test result were gathered form various samples and therefore represent average indicative values./ Część wyników zostało zgromadzonych z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią z rezultatów