



# KRISTINA-TEX M

Artikel / Article / Artykuł

## ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE / CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemäss /According / Według: DIN EN 14465: 2006

### Hydrophob / Water repellent / Hydrofobowy

Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce	:	≤50 m
Nutzbreite / Usable width / Szerokość belki	:	145 cm (+/-2 cm)
Gewicht / Weight / Waga	:	330 g/m (+/-5%)
Zusammensetzung / Composition / Skład	:	100% Polyester

Prüfung / Test / Badanie	Prüfverfahren Test method Metoda badania	Einheit / Unit Jednostka	Ergebnis / Result / Wynik	
			Kette/Warp Osnowa	Schuss/Weft Wątek
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odporność na ścieranie	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Suwy	>100 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odporność na pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 T/rews.)	Note/Grade Stopień	4-5	
Nahtschleibewiderstand /Seam slippage Przesunięcie nitki w szwie	EN ISO 13936-2	mm	2,8	3,0
Zugfestigkeit / Tensile strength Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1	N%	730(73,7)	501(101,8)
Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Wytrzymałość na rozdzielanie	EN ISO 13937-3	N	49,5	34,9
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Odporność wybarwień na tarcie	EN ISO 105-X12	Note/Grade Stopień	Trocken/dry suche 5	Nass/wet Mokre 3-4
Lichtechtheit / Colour fastness to light Odporność wybarwień na światło	EN ISO 105-B02	Note/Grade Stopień	4-5	

**Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azotowe:** Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto  
**Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność:** AUF Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852)  
**Sonstige Angaben / Additional information / Dodatkowe informacje:**

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung(EG) Nr. 1907/2006(REACH) /  
 Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006(REACH) / Produkt  
 spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy Europejskiej Agencji Chemikaliów nr 1907/2006(REACH)

**Geprüft durch / Tested by / Badania wykonane przez:** CTL<sup>®</sup> GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-  
 Bertelsmann- Str.66/33332 Gütersloh- Germany Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen  
 sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte ./ Test result were gathered form various samples and therefore represent  
 average indicative values./ Część wyników zostało zgromadzonych z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią z  
 rezultatów